

FICHA TÉCNICA

Montack Para Madera

Descripción del producto

Montack Madera es un adhesivo de montaje con agarre total inmediato, especificado para instalar elementos decorativos en paredes y techos, como zócalos, molduras, percheros en interiores y exteriores.

Montack Madera elimina la necesidad de taladrar, atornillar y clavar en los trabajos de bricolaje y reparación.

Características técnicas

Viscosidad (20 °C, Pa·s): 15000 (0,1 s⁻¹), 300 – 600 (10 s⁻¹)
Resistencia a cizalla (EN 205, madera de haya): 70 kg/cm²
Contenido de sólidos: 66 %
Resistencia inicial al descuelgue: 150 kg/m²

- Propiedades físicas:

Aspecto: masa viscosa suave tixotrópica
Color: blanco anacarado
Pegado: directo y permanente
Tiempo abierto: máx. 5 min
Temperatura de Aplicación: +10 °C a +40 °C
Resistencia térmica: -5 °C hasta +130 °C
Tiempo de secado y resistencia máxima total: 12–48 h dependiendo de las condiciones atmosféricas y de la absorción del soporte.
Resistente al Agua en inmersión: No
Resistente a la humedad ambiente, incluso a ciclos cortos de humedad muy extrema
Capacidad de relleno: Si
Una vez curado puede lijarse, pintarse*

*Se recomienda realizar pruebas antes de aplicar la pintura.

Aplicaciones

Fijación de rodapiés, zócalos, frisos, perfiles, encimeras, molduras, paneles decorativos, placas de yeso, etc.

Montaje y reparación de muebles.

Materiales

Madera, DM, Cartón, Ladrillo, Piedra, Yeso, Placas de Yeso, Hormigón, Cerámica, Metales, Aluminio, Vidrio, Corcho, Plástico*, PVC rígido, Porexpan®, etc.

*No apto para polietileno (PE), polipropileno (PP) ni Teflón®.

- No es adecuado sobre materiales oxidables: metales no protegidos, espejos, etc.
- No aplicar sobre papel pintado.

- No se recomienda el uso del producto en superficies expuestas a alta humedad de forma permanente o inmersión en agua.
- Debe tenerse en cuenta que al menos uno de los materiales a pegar debe ser poroso.

Modo de empleo

- Preparación de superficies:

Las superficies deben estar limpias, exentas de cualquier tipo de suciedad ya sea polvo o grasa, y secas

- Preparación del producto:

Cortar cuidadosamente la boquilla del cartucho o tubo con un cúter o similar.

Insertar el cartucho en la pistola.

- Aplicación:

Aplicar el adhesivo en una de las superficies mediante puntos o cordones y unir los materiales presionando firmemente durante unos segundos.

*En superficies muy irregulares es necesario nivelarlas antes de iniciar el pegado.
Para objetos pesados, asegurar la unión físicamente hasta que el adhesivo cure totalmente.*

Disolución y limpieza

Los restos del producto en fresco se pueden limpiar utilizando un trapo húmedo con agua.

Almacenaje

Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C. No exponer a la luz solar directa. En su envase original la vida del producto es de 36 meses.

Recomendaciones de seguridad

El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008.

Manténgase el producto alejado de los niños.

Instrucciones más detalladas se recogen en la correspondiente ficha de datos de seguridad del producto.

FICHA TÉCNICA

Montack Para Madera

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.